

## Specyfikacja techniczna

Wykładziny Tessera Mix spełniają wymagania normy PN EN 1307

### tessera mix

	Opis	Płytki dywanowe pętelkowe strukturalne, bezkierunkowe; możliwa instalacja z różnych partii produkcyjnych	
	Wymiary płytek	50 cm x 50 cm (pozostałe wymiary dostępne na życzenie)	
	Grubość	6,5 mm ± 10%	
	Wysokość włókna	3,0 mm ± 0,5 mm	
	Ilość kolorów w kolekcji	15 kolorów 5 m <sup>2</sup> w opakowaniu	
	Klasyfikacja Klasa 33	PN EN 1307:2008	Pomieszczenia obiektowe
	Budowa włókna	100% Antron® poliamid	
	Metoda barwienia	Na wskroś	
	Gęstość ściegu	203 304 na m <sup>2</sup> ± 10%	
	Waga runa	650 g ± 10%	
	Waga całkowita	4145 g ± 10%	
	Podłoże podstawowe	Poliester	
	Podłoże stabilizacyjne	Modyfikowane podłoże bitumiczne	
	Odporność na krzesła na rolkach	PN EN 985:2001	≥ 2,4 R
	Trwałość kolorów	PN EN ISO 105 B02	≥ 5
	Stabilność wymiarowa	PN EN 986	≤ 0,2%
	Sposób instalacji	Bezkierunkowo	
	Klasa komfortu	PN EN 1307	LC 1
	Izolacja akustyczna dźwięków	PN EN 140-8	26 dB (Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔLW)
	Pochłanianie dźwięku	PN EN ISO 354	0,15
	BREEM/LEED	Podwyższa punktację	
	Dbłość o środowisko	Surowce wykorzystane do produkcji płytek mają niską zawartość VOC; produkcja odbywa się przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów powtórnie przetworzonych. Wszystkie kolekcje Tessera są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii".	
	Gwarancja	Płytki Mix objęte są 10 letnią gwarancją w warunkach intensywnego użytkowania, przy właściwie przeprowadzonej instalacji przez doświadczonego instalatora i regularnie przeprowadzanej konserwacji zgodnie z instrukcją dla płytek Tessera.	
<p>Płytki Tessera Mix spełniają wymagania normy PN EN 14041</p>			
	Reakcja na ogień	PN EN 13501-1:2002	B <sub>fl</sub> s1
	Odporność na poślizg	PN EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Wyznaczanie rezystancji elektrycznej	PN ISO 10965:1998	< 1 X 10 <sup>9</sup> Ω: rozpraszająca ładunki statyczne. Napięcie elektrostatyczne: Przewodzenie (< 2 kV) Dożywotnie zabezpieczenie dzięki wykorzystaniu włókien i podłoża antystatycznego