




Denim Regular

Specyfikacja zgodna z normą EN 1307

Metoda produkcji	ISO 2424	Tuftowana 1/10"	
Postać	ISO 2424	Pętelkowa strukturowana	
Metoda barwienia		Barwiona Powierzchniowo	
Szerokość	cm	400	
Górna warstwa podłoża	ISO 2424	Poliester	
Dolna warstwa podłoża	ISO 2424	Felt backing 250g	
Skład runa	ISO 2424	BCF Poliamid 6 ECONYL® (ECONYL® zawiera 100% składników z regenerowana) **	
Wysokość całkowita	ISO 1765	mm	9.0
Wysokość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	4.5
Ciężar całkowity	ISO 8543	g/m ²	2430
Ciężar runa	ISO 2424	g/m ²	880
Ciężar powierzchniowy runa	ISO 8543	g/m ²	515
Gęstość runa	ISO 8543	g/cm ³	0.120
Liczba pęczków	ISO 1763	/dm ²	1340
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Oporność elektrostatyczna pionowa	ISO 10965	Ohm	-
Oporność elektrostatyczna pozioma	ISO 10965	Ohm	-
Klasyfikacja użytkowa	EN 1307	32 Użytkowanie komercyjne - ogólne użytkowanie	
Klasa komfortu	EN 1307	LC 2	
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL _w	ISO 10140	dB	32
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.01 0.07 0.17 0.38 0.71 0.79
Redukcja hałasu	ISO 354	α _w	0.25
Odporność termiczna	ISO 8302	m ² .K/W	0.140
Palność	EN 13501-1	Cfl - s1 (testowany materiał przyklejony)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	2B4BE8C9	

 Wyprodukowany przez:
 Tarkett BV
 Parallelweg 14
 NL - 5051 HG Goirle
 EN 14041
 0493-CPR-0003
 



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES



Quality- and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001



** ECONYL® to włókno pochodzące w 100% z regenerowane. Całkowita % zawartość składnika regenerowane wanego różni się w zależności od produktu i od koloru. Informacje, czy kolor zawiera ECONYL® oraz jego dokładną % zawartość można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.tarkett.com

Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Uwaga: Tarkett zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia; zmiany podlegają normalnym tolerancjom produkcyjnym. Tarkett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. www.tarkett.com

PL-20210409